

## Překližka multifine Celobuk BB/CP, 30 vrstev, EN 314-2/tř.3

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
<b>03778/5260</b>	<b>40 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

Celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dých, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny lepidlem. Vlastnosti překližovaných bukových desek vycházejí z vynikajících vlastností buku jako jsou jeho tuhost, pevnost, tvrdost, odolnost a jiné. U překližovaných desek jsou tyto vlastnosti ještě umocněny právě díky vrstvení a slepování jednotlivých dých.



Specifičnost desek Multifine je v tloušťce vnitřních dých použitých k výrobě. U Multifine mají všechny dýhy tloušťku 1,5 mm, což ovlivňuje i vlastnosti finálních desek. Desky Multifine díky většímu počtu tenkých dých a většímu množství lepidla vynikají svou pevností a odolností. Pro tyto vlastnosti a zároveň pro svůj estetický vzhled jsou velmi vhodné pro využití v nábytkářském průmyslu.

### VLASTNOSTI

E1 podle EN 717-2

### SPECIFIKACE

Tloušťka	<b>40 mm</b>
Šířka	<b>1 250 mm</b>
Délka	<b>2 500 mm</b>
Hmotnost	<b>87 kg</b>
<b>Překližka</b>	
Dřevina	<b>Buk</b>
Krycí vrstva	<b>loupaná dýha</b>
Povrch	<b>surový, oboustranně broušený, zrnitost 60</b>
Barva lepidla	<b>světlá</b>
Kvalita	<b>BB/CP</b>
Lepení	<b>Exteriér</b>

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-bukove/preklizka-multifine-celobuk-bbcp--30-vrstev--en-314-2tr3-p339125>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Překližka**Třída lepení **EN 314-2/tř.3**Směr vláken krycí vrstvy dýhy **podélný**

Použití

**vybavení obchodů  
výroba výstavních stánků  
výroba forem, modelářství  
strojírenská výroba  
materiály pro dřevostavby**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-bukove/preklizka-multifine-celobuk-bbcp--30-vrstev--en-314-2tr3-p339125>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

